
CHARAKTERYSTYKA	TEKNODUR 3333-02 jest modyfikatorem do farb TEKNODUR.
ZASTOSOWANIE	Stosuje się do przyspieszenia procesu schnięcia farby.
WŁAŚCIWOŚCI	Wyrób skraca czas schnięcia farby dając możliwość skrócenia czasu malowania. UWAGA!!! Skróceniu ulega również czas przydatności wyrobu do stosowania.

DANE TECHNICZNE**Proporcja mieszania składników**

ok. 5 % obj. do gotowej mieszaniny bazy i utwardzacza

Czas przydatności wyrobu do stosowania w temp 23°C

ok. 1 godz. (w zależności od farby)

Całkowita masa substancji stałych

ok. 20 g/l

Lotne związki organiczne (VOC)

ok. 890 g/l

Czas schnięcia w temp. 23°C, 50% wilgotności wzgl.**- suchość na dotyk (DIN 53150:1995)**

TEKNODUR 0030, 0050, 0090 po 1,5 godz.

TEKNODUR 0110, 0130, 0150, 0190 po 2 godz.

Zmywacz[TEKNOSOLV 9521 \(Teknodur Solv\)](#)

Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie wyrobu**

Przygotować tylko taką ilość farby, którą zużyje się w czasie krótszym niż czas przydatności mieszaniny do stosowania.

Składniki, w prawidłowej proporcji, na krótko przed użyciem, należy dokładnie wymieszać w całej objętości zbiornika.

Niedokładne wymieszanie lub nieprawidłowy stosunek składników są przyczyną nieprawidłowego utwardzania i pogorszenia się własności powłoki.

Do mieszaniny bazy i utwardzacza dodać 5% TEKNODUR 3333-02, czyli do 10l mieszaniny dodać 0,5l TEKNODUR 3333-02.

Nakładanie

Nanosić zgodnie z zaleceniami dla stosowanej farby TEKNODUR.

Informacje dodatkowe

Informacje dotyczące przechowywania umieszczone są na etykiecie towaru. Farbę przechowywać w chłodnym pomieszczeniu, dokładnie zamkniętą.