
CHARAKTERYSTYKA	TEKNODUR METALLIC ADDITIVE 3345-00 jest metaliczną pastą dla dwuskładnikowych farb nawierzchniowych TEKNODUR 0050, 0090, 0150 i 0190.
ZASTOSOWANIE	Stosowany w celu nadania metalicznego wyglądu gotowym farbom z serii TEKNODUR.
WŁAŚCIWOŚCI	Gdy TEKNODUR METALLIC ADDITIVE 3345-00 jest dodawany do barwionych farb z serii TEKNODUR, tworzy powłokę o metalicznym odcieniu o doskonałej odporności na ścieranie i działanie warunków atmosferycznych. W przypadku, gdy wymagana jest doskonała trwałość koloru i połysku powłoki malarskiej, zaleca się nałożyć na wierzch lakier poliuretanowy TEKNODUR 0250 .

DANE TECHNICZNE

Proporcja mieszania składników	Dodać 0,34l TEKNODUR METALLIC ADDITIVE 3345-00 do 10l mieszanki farby nawierzchniowej TEKNODUR. Patrz Informacje dodatkowe.
Czas przydatności wyrobu do stosowania w temp 23°C	Ok. 6 godz.
Całkowita masa substancji stałych	ok. 710 g/l
Lotne związki organiczne (VOC)	ok. 470 g/l
Rozcieńczalnik, zmywacz	TEKNOSOLV 9521

Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża	Przed użyciem należy dokładnie wymieszać (do dna naczynia). TEKNODUR METALLIC ADDITIVE 3345-00 należy dodawać do farby po uprzednim dokładnym wymieszaniu BAZY i UTWARDZACZA (do dna naczynia). Jeśli zachodzi konieczność dodania rozcieńczalnika, należy go dodawać na końcu, ostrożnie mieszając całość.
Nakładanie	Stosować instrukcję zawartą w Karcie Technicznej farb nawierzchniowych TEKNODUR 0050, 0090, 0150 lub 0190.
Informacje dodatkowe	Informacje dotyczące przechowywania umieszczone są na etykiecie produktu. Przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach, w chłodnych pomieszczeniach. UWAGA! TEKNODUR METALLIC ADDITIVE 3345-00 należy dodawać po tym, jak UTWARDZACZ został wymieszany z bazą. Po dodaniu TEKNODUR METALLIC ADDITIVE 3345-00, farby nie należy przechowywać ze względu na możliwość reakcji z wodą, która znajduje się w pastach barwiących. Może to skutkować powstaniem ciśnienia w puszcze. TEKNODUR METALLIC ADDITIVE 3345-00 NIE MOŻE BYĆ DODAWANY DO FARB Y ZAWIERAJĄCEJ WODĘ! WAŻNE! Siła połysku metalicznego może się różnić w zależności od koloru farby nawierzchniowej. Przed aplikacją zaleca się wykonanie testu na małej powierzchni.